

UNEXPECTED PURPOSE

Rendition

Konstruktion	Getuftete, texturierte Schlingenware
Polfasermaterial	Polfasermaterial ECONYL® Solution-Dyed Nylon 6 aus 100% recycelter Faser
Ausrüstung	StainSmart® - Nur in bestimmten Farben verfügbar (siehe unten)*
Poleinsatzgewicht	510 g/m ²
Teilung	47,2 / 10 cm
Stiche	47,2 / 10 cm
Noppenzahl	222,047 /m ²
Polsschichtdicke	2,9 mm
Standard-Rückenmaterial	Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke	8,5 mm
Abmessung	50 cm x 50 cm
Gesamtgewicht	4100 g/m ²
Fliesen/Karton	22 (5,5m ²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2018)	Klasse Bfl-s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)	Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)	Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)	Klasse 33 Extrem
Rollenstühle (DIN 54324)	Bestanden (IR _≥ 2.4)
Statische Ladung (ISO 6356)	≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)	28 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)	0,25 (H) Class E
Alpha-s Werte	125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,20, 2000Hz 0,25, 4000Hz 0,35

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 69% recyceltes Material

Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien

M/PACT CO₂-neutrale Bodenbeläge, CO₂-Bilanz (Cradle to Gate)
100% reduzierte CO₂-Emissionen: (Cradle to Gate) 4,08 kg CO₂ e/m²
(EPD-Berechnung A1-A3)

GARANTIEN

12 Jahre auf Verschleiß

Lebenslange Antistatik

Latenter Mangel


*StainSmart® Nur in bestimmten Farben verfügbar

Rendition - Authentic

ZERTIFIZIERUNG

www.millikenfloors.com/de/tech

INSTALLATION



Richtungsfrei /
Chargenunabhängig

CE / UKCA

DOP-2895-1004-02 BS EN 14041:2018	DOP-0338-1004-02 BS EN 14041:2018	Bfl-s1	E1 HCHO		DS