

ARCTIC SURVEY

Shackleton



Modelo	Moqueta de bucle de textura lujosa
Fibra	Nylon 6 6 teñido en masa (20% de contenido reciclado)
Productos para el tratamiento de la suciedad	StainSmart® (En colores claros LRV > 20)
Peso final de la cara superior de la moqueta	900 g/m ²
Galga	47,2 / 10 cm
Hileras	47,2 / 10 cm
Densidad del bucle	218,268 /m ²
Altura final de la cara superior de la moqueta	4,6 mm
Base estándar	Base almohadillada WellBAC™ Comfort Plus® con un 90% de poliuretano de celda abierta reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del client
Grosor total aproximado de cada loseta	12,2 mm
Tamaño de la lama	25 cm x 100 cm
Peso total aproximado de cada loseta	4500 g/m ²
Lamas por caja	8 (2m ²)

RENDIMIENTO

Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2018)	Clase Bfl-s1
Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)	Clase 1
Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)	Pequeño radio de quema
Clasificación de uso (EN1307)	Clase 33 Uso comercial intenso
Resistencia a sillas con ruedas (EN985)	A - uso continuo (r ≥ 2.4)
Electricidad estática (ISO 6356)	≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente
Ruido de impacto (ISO 10140-3)	36 dB
Absorción del sonido (ISO 354)	0,30 Clase D
Valores Alfa S	125Hz 0,05, 250Hz 0,10, 500Hz 0,35, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,35, 4000Hz 0,50

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 57% del peso total del producto está compuesto por material reciclado

Producto fabricado en una ubicación con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable

Suelos neutros en carbono M/PACT, análisis del ciclo de vida de la cuna a la puerta con un 100% de compensación del carbono incorporado (Cradle to Gate) 11,10 KG de CO₂ e/m² (cálculo A1-A3 de la declaración ambiental de producto)

GARANTÍAS

15 años de garantía frente al desgaste

Garantía de por vida de antiestaticidad

Garantía por defectos latentes

CERTIFICACIONES

www.millikenfloors.com/es/tech

INSTALACIÓN

--	--

CE / UKCA

--	--	--	--	--	--