

# CHANGE AGENT

Compound Magic / Pure Alchemy

<b>Konstruktion</b>	Getuftete, texturierte Schlingenware
<b>Polfasermaterial</b>	ECONYL® Nylon 6 aus 100% recycelter Faser
<b>Ausrüstung</b>	StainSmart®
<b>Poleinsatzgewicht</b>	490 g/m <sup>2</sup>
<b>Teilung</b>	47,2 / 10 cm
<b>Stiche</b>	44 / 10 cm
<b>Noppenzahl</b>	207,874/m <sup>2</sup>
<b>Polschichtdicke</b>	2,5 mm
<b>Standard-Rückenmaterial</b>	WellBAC™ Comfort 90% recycelter Polyurethan- Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®
<b>Gesamtdicke</b>	8,3 mm
<b>Abmessung (Plank)</b>	25 cm x 100 cm
<b>Gesamtgewicht</b>	3800 g/m <sup>2</sup>
<b>Planks/Karton</b>	12 (3m <sup>2</sup> )

## BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2018)</b>	Klasse Bfl-s1
<b>Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)</b>	Klasse 1
<b>Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)</b>	Geringer Verkohlungsradius
<b>Klassifikation (EN1307)</b>	Klasse 33 Extrem
<b>Rollenstühle (DIN 54324)</b>	bestanden (IR <sub>≥</sub> 2.4)
<b>Statische Ladung (ISO 6356)</b>	≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
<b>Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)</b>	31 dB
<b>Schallabsorptionsgrad (ISO 354)</b>	0,25 Klasse E
<b>Alpha-s Werte</b>	125Hz 0,05, 250Hz 0,05, 500Hz 0,40, 1000Hz 0,20, 2000Hz 0,25, 4000Hz 0,35

## UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 69% recyceltes Material

Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien

M/PACT CO<sub>2</sub>-neutrale Bodenbeläge, CO<sub>2</sub>-Bilanz (Cradle to Gate) 100% reduzierte CO<sub>2</sub>-Emissionen: (Cradle to Gate) 4,36 kg CO<sub>2</sub> e/m<sup>2</sup> (EPD-Berechnung A1-A3)

## GARANTIEN

12 Jahre auf Verschleiß

Lebenslange Antistatik

Latenter Mangel

## ZERTIFIZIERUNG

[www.millikenfloors.com/de/tech](http://www.millikenfloors.com/de/tech)


## VERLEGUNG

Wilder Verband	Fischgrät

## CE / UKCA

DOP-2895-1004-02 BS EN 14041:2018	DOP-0338-1004-02 BS EN 14041:2018				