

NORDIC STORIES

Tectonic



Konstruktion	Getuftete, texturierte Schlingenware
Polfasermaterial	Solution-Dyed Nylon (20% recyceltes Material)
Schmutzabweisend	Von sich aus schmutzabweisende Faser
Poleinsatzgewicht	610 g/m ²
Teilung	47,2 / 10 cm
Stiche	41 / 10 cm
Noppenzahl	193,701 /m ²
Polschichtdicke	3,3 mm
Standard-Rückenmaterial	WellBAC® Comfort 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke	8,9 mm
Abmessung	50 cm x 50 cm
Gesamtgewicht	4100 g/m ²
Fliesen/Karton	20 (5m ²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2018)	Klasse Bfl-s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)	Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)	Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)	Klasse 33 Extrem
Rollenstühle (DIN 54324)	Bestanden (IR≥ 2.4)
Statische Ladung (ISO 6356)	≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)	31 dB ΔL _w
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)	0,25 (H) Klasse E
Alpha-p Werte	125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,35, 1000Hz 0,20, 2000Hz ,30, 4000Hz 0,40

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 59% recyceltes Material

Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien

M/PACT CO₂-neutrale Bodenbeläge, CO₂-Bilanz (Cradle to Gate)
100% reduzierte CO₂-Emissionen: (Cradle to Gate) 7,65 kg CO₂ e/m²
(EPD-Berechnung A1-A3)

GARANTIEN

12 Jahre auf Verschleiß

Lebenslange Antistatik

Latenter Mangel

ZERTIFIZIERUNG

INSTALLATION

Monolithic

CE / UKCA

DOP-2895-1004-02 BS EN 14041	DOP-0338-1004-02 BS EN 14041				

Design Copyright – Milliken & Company. Diese Schaumrückenteppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.