NATURALLY DRAWN

Drawing in Ink / Hand Sketched / Hand Sketched Transitions / Watercolour Lesson

Construction	Tufté bouclé texturée
Fibre	Nylon 6 ECONYL® composé à 100% de nylon recyclé
Anti-Salissure	StainSmart®
Poids de fibre	490 g/m²
Jauge	47,2 / 10 cm
Nombre de points	44 / 10 cm
Densité du tuft	207,874 /m²
Hauteur du Velours	2,5 mm
Dossier Standard	WellBAC™ Comfort mousse polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé. Disponible avec TractionBack® sur demande
Epaisseur totale	8,3 mm
Dimensions des dalles	50 cm x 50 cm
Poids total	3800 g/m²
Nombre de dalles par Carton	22 (5,5m²)

PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2018)	Classe Bfl–s1
Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)	Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)	Faible rayon de carbonisation
Utilisation (EN1307)	Classe 33 Usage Professionnel Élevé
Chaise à roulettes (EN985)	A - Convient pour un usage normal (r≥ 2.4)
Velours Antistatique (ISO 6356)	≤ 2,0 KV fibre à transmission permanente
Isolation aux bruits d'impacts (ISO 10140-3)	31 dB
Absorption aux bruits aériens (ISO 354)	0.25 Classe E
Alpha s values	125Hz 0,05, 250Hz 0,05, 500Hz 0,40, 1000Hz 0,20, 2000Hz 0,25, 4000Hz 0,35

ENVIRONNEMENT

69% du poids total du produit proviennent de matériaux recyclés

Fabriqué sur un site certifié ISO 14001 en utilisant des énergies renouvelables

Revêtements de sol neutres en carbone conformément à M/PACT, empreinte carbone sur les premières étapes du cycle de vie 0 % (« cradle to gate »), carbone intrinsèque (« cradle to gate ») 4,36 kg CO_2 eq/m² (calcul EPD A1-A3)

GARANTIES

12 ans contre l'usure

Antistatique à vie

Contre les vices cachés

CERTIFICATIONS

www.millikenfloors.com/fr/tech

INSTALLATION

Coupe de Pierre

CE / UKCA

DOP-2895-1004-02 BS EN 14041:2018

DOP-0338-1004-02 BS EN 14041:2018

Design Copyright – Milliken & Company. Ce système intégral de dossier en mousse appliqué à ce produit est couvert par un ou plus brevets, applications publiées et/ou brevets en cours. Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.