

# POISE

Konstruktion	Texturierte, getuftete Luxus-Schlingenware
Polfasermaterial	100% Nylon 6 aus 40% ECONYL® - recycelter Faser
Ausrüstung	StainSmart®
Poleinsatzgewicht	915 g/m <sup>2</sup>
Teilung	47,2 / 10 cm
Stiche	47,0 / 10 cm
Noppenzahl	222,047 /m <sup>2</sup>
Polschichtdicke	4,3 mm
Standard-Rückenmaterial	WellBAC™ Comfort Plus® 90% Recycelter Polyurethan-Schaumrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke	11,4 mm
Abmessung	50 cm x 50 cm
Gesamtgewicht	4 630 g/m <sup>2</sup>
Fliesen/Karton	16 (4m <sup>2</sup> )

## BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmkategorie EN13501:1-2018)	Klasse Cfl-s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)	Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)	Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)	Klasse 33 Extrem
Rollenstühle (DIN 54324)	Bestanden (IR <sub>≥</sub> 2.4)
Statische Ladung (ISO 6356)	≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)	33 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)	0,30 Klasse D
Alpha-s Werte	125Hz 0,05, 250Hz 0,10, 500Hz 0,40, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,35, 4000Hz 0,50

## UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 61% recyceltes Material

Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien

M/PACT CO<sub>2</sub>-neutrale Bodenbeläge, CO<sub>2</sub>-Bilanz (Cradle to Gate)  
100% reduzierte CO<sub>2</sub>-Emissionen: (Cradle to Gate) 9,59 kg CO<sub>2</sub> e/m<sup>2</sup>  
(EPD-Berechnung A1-A3)

## GARANTIEN

15 Jahre auf Verschleiß

Lebenslange Antistatik

Latenter Mangel

## ZERTIFIZIERUNG

[www.millikenfloors.com/de/tech](http://www.millikenfloors.com/de/tech)


## INSTALLATION



## CE / UKCA

DOP-2895-1004-01 BS EN 14041:2018	DOP-0338-1004-01 BS EN 14041:2018					