

UNEXPECTED PURPOSE

Rendition

Construction	Tufté bouclé texturée
Fibre	Nylon 6 ECONYL® Teintes masse composé à 100% de nylon recyclé
Anti-Salissure	StainSmart® - En couleurs spécifiques (voir dessous)*
Poids de fibre	510 g/m ²
Jauge	47,2 / 10 cm
Nombre de points	47,2 / 10 cm
Densité du tuft	222,047 /m ²
Hauteur du Velours	2,9 mm
Dossier Standard	Comfort Lite mousse polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé. Disponible avec TractionBack® sur demande
Epaisseur totale	8,5 mm
Dimensions des dalles	50 cm x 50 cm
Poids total	4100 g/m ²
Nombre de dalles par Carton	22 (5,5m ²)

PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2018)	Classe Bfl-s1
Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)	Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)	Faible rayon de carbonisation
Utilisation (EN1307)	Classe 33 Usage Professionnel Élevé
Chaise à roulettes (EN985)	A - Convient pour un usage normal (r _z 2.4)
Velours Antistatique (ISO 6356)	≤ 2,0 KV fibre à transmission permanente
Isolation aux bruits d'impacts (ISO 10140-3)	28 dB
Absorption aux bruits aériens (ISO 354)	0,25 (H) Class E
Alpha s values	125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,20, 2000Hz 0,25, 4000Hz 0,35

ENVIRONNEMENT

69% du poids total du produit proviennent de matériaux recyclés

Fabriqué sur un site certifié ISO 14001 en utilisant des énergies renouvelables

Revêtements de sol neutres en carbone conformément à M/PACT, empreinte carbone sur les premières étapes du cycle de vie 0 % (« cradle to gate »), carbone intrinsèque (« cradle to gate ») 4,08 kg CO₂ eq/m² (calcul EPD A1-A3)

GARANTIES

12 ans contre l'usure

Antistatique à vie

Contre les vices cachés


*StainSmart® Appliqué aux couleurs suivantes

Rendition - Authentic

CERTIFICATIONS

www.millikenfloors.com/fr/tech

INSTALLATION



Non-directionnel / sans différence de bords

CE / UKCA

DOP-2895-1004-02 BS EN 14041:2018	DOP-0338-1004-02 BS EN 14041:2018					