CONTINUATION

Aufbau	Gewebte Designfliese für den Objektbereich
Oberflächenbehandlung	Vinyl mit Glasfaserkernverstärkung
Standard-Rückenmaterial	Flexform Sound™ - verbesserte, akustisch wirksame Rückenkonstruktion
Gesamtgewicht	5,2 mm
Produktgewicht	3200 g/m²

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten/Qualmklasse (EN 13501-1)	Klasse Bfl-s1
Klassifikation (EN ISO 10874)	Klasse 33 Starke gewerbliche NutzungKlasse
Dimensionsstabilität (EN ISO 23999)	≤0.20 %
Schnittkantenfestigkeit (EN 1814)	Sehr gut
Farbechtheit gegen Licht (EN ISO 105-B02)	≥7
Stuhlrollenversuch (EN 985)	Bestanden
Chemikalienbeständigkeit (EN 423)	Sehr gut
Antistatisch (EN 1815)	≤2 kV
Trittschalldämmung (EN ISO 717-2)	≤22 dB Δw
Gehschall auf Fußböden (EN 16205)	≤67 dB (A)
Rutschhemmung (DIN 51130) (Rampe)	≤R9
Rutschhemmung (EN 13983)	>0,3

VERLEGUNG

Bodenhaftkleber vollflächig aufbringen

GARANTIEN

10-jährige Garantie auf Verschleiß

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 13% recyceltes Material (Intern anfallende Pre-Consumer-Abfallstoffe)

Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001

M/PACT CO_2-neutrale Bodenbeläge, CO_2-Bilanz (Cradle to Gate) 100% reduzierte CO_2-Emissionen: (Cradle to Gate) 7,30 kg CO_2 e/m² (EPD-Berechnung A1-A3)

Frei von Orthophthalat- und von laut REACH-Verordnung besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC) – erfüllt die Anforderungen des WELL Merkmals zur erhöhten Sicherheit von Materialien.

ABMESSUNG FLIESE

50cm x 50cm

FLIESEN/KARTON

16 (4m²)

ZERTIFIZIERUNG

INDOOR AIR COMFORT eurofins GOLD CERTIFIED PRODUCT

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

VERLEGUNG

Monolithic

CE

DOP-0493-CPR-0219 BS EN ISO 14041

Bfl-s1 E1 HCHO DS

Design Copyright – Milliken & Company.

Spezifikationen sowie Fertigungsmethoden und -toleranzen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien oder tatsächliche Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.

Specifications and manufacturing methods and tolerances are subject to change without prior notice. Copies of actual test results are available upon request.