NORTHWARD BOUND WellBAC® Function Plus

Glacier

Konstruktion	Getuftete, texturierte Schlingenware
Polfasermaterial	Thrive® matter Nylon aus 90% recycelter Faser
Schmutzabweisend	Von sich aus schmutzabweisende Faser
Poleinsatzgewicht	495 g/m²
Teilung	47,2 / 10 cm
Stiche	37,5 / 10cm
Noppenzahl	177,165 /m²
Polschichtdicke	2,8 mm
Standard-Rückenmaterial	WellBAC® Function Plus polymermodifizierter Bitumenrücken
Gesamtdicke	5,9 mm
Abmessung	50 cm x 50 cm
Gesamtgewicht	3800 g/m²
Fliesen/Karton	22 (5,5m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2018)	Klasse Bfl – s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)	Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)	Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)	Klasse 33 Extrem
Rollenstühle (DIN 54324)	Bestanden (IR≥ 2.4)
Statische Ladung (ISO 6356)	≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)	22 dB ΔL_w
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)	0.15 Class E (geschätzt)
Alpha-p Werte	Est.-125Hz 0,0, 250Hz 0,0, 500Hz 0,05, 1000Hz 0,15, 2000Hz 0,35, 4000Hz 0,4

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 66% recyceltes Material

Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien

M/PACT CO_2-neutrale Bodenbeläge, CO_2-Bilanz (Cradle to Gate) 100% reduzierte CO_2-Emissionen: (Cradle to Gate) 6,50 kg CO_2 e/m² (EPD-Berechnung A1-A3)

GARANTIES

10 Jahre auf Verschleiß

Lebenslange Antistatik

Latenter Mangel

ZERTIFIZIERUNG

INSTALLATION

Monolithic

CE / UKCA

DOP-2895-1004-02 BS EN 14041:2018

DOP-0338-1004-02 BS EN 14041:2018

Design Copyright – Milliken & Company.

Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.