NORTHWARD BOUND 2.0

Snow

Konstruktion	Getuftete, texturierte Schlingenware
Polfasermaterial	Thrive® matter Nylon aus 90% recycelter Faser
Schmutzabweisend	Von sich aus schmutzabweisende Faser
Poleinsatzgewicht	560 g/m²
Teilung	47,2 / 10 cm
Stiche	39,2 / 10 cm
Noppenzahl	185,197 /m²
Polschichtdicke	3,1 mm
Standard-Rückenmaterial	WellBAC® Comfort 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke	9,1 mm
Abmessung	50 cm x 50 cm
Gesamtgewicht	4100 g/m²
Fliesen/Karton	22 (5,5m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2018)	Klasse Bfl – s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)	Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)	Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)	Klasse 33 Extrem
Rollenstühle (DIN 54324)	Bestanden (IR≥ 2.4)
Statische Ladung (ISO 6356)	≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)	30 dB ΔL_w
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)	0,3 Klasse D
Alpha-p Werte	125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,35, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,40

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 69% recyceltes Material

Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien

M/PACT™ – CO_2-neutrale Bodenbeläge: CO_2-Bilanz (Cradle to Gate) 4,59 kg CO_2 e/m² (EPD-Berechnung A1-A3), 100% reduzierte CO_2-Emissionen: (Cradle to Gate) durch Investionen in erneuerbare Energien*

GARANTIES

15 Jahre auf Verschleiß

Lebenslange Antistatik

Latenter Mangel

* Umweltproduktdeklarationen (EPDs - zeigen den CO_2-Fußabdruck und damit verbundene Informationen der jeweiligen Produkte auf) unterliegen der Verifizierung durch Dritte.

ZERTIFIZIERUNG

INSTALLATION

Monolithic

CE

DOP-2895-1004-02
BS EN 14041

Design Copyright – Milliken & Company. Diese Schaumrückenteppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.